

## **1К грунт-шпатлевка акриловая быстросохнущая** **(фасовка: 1л / 1,44 кг)**



### **НАЗНАЧЕНИЕ**

*Для создания выравнивающего покрытия большой толщины при ремонтной окраске кузова автомобиля. Хорошо заполняет крупные поры и риски на зашпатлеванных участках, позволяя отказаться от использования распыляемой шпатлевки. Устойчива к потекам при нанесении на вертикальную плоскость.*

### **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

Грунтовку наносят на:

- зашпатлеванную поверхность
- зашлифованное и обезжиренное старое покрытие.
- металл предварительно загрунтованный фосфатирующей грунтовкой (ВЛ-02)
- пластик предварительно загрунтованный адгезионной грунтовкой

### **ПРИМЕНЕНИЕ**

Довести до рабочей вязкости 20-23 сек разбавителем «Vika-60» в количестве 50-60 % от массы грунтовки, перемешать.

### **НАНЕСЕНИЕ**

Наносится пневмораспылением в 1-3 слоя; межслойная выдержка 1-3 мин при температуре 20°C.

**СУШКА ДО ШЛИФОВАНИЯ:** от 30 мин до 3 ч., в зависимости от толщины покрытия при температуре ( 20±2)°C

### **ШЛИФОВАНИЕ:**

Абразивом для сухого шлифования Р240-320, затем Р400-600.

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:** растворителем 646 или 647.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Грунтовка пожароопасная.

Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств, в местах недоступных для детей.

#### **Беречь от огня!**

Помещение где производится окраска, должно проветриваться. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Пустые банки и высохшие остатки грунтовки выносят в места сбора мусора.

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК** грунтовки – двенадцать месяцев с даты изготовления в невскрытой таре.

**СОСТАВ:** суспензия пигментов и наполнителей в смеси акриловых смол в органических растворителях, содержащая специальные добавки.