

1К грунтовка финишная акриловая быстросохнущая **(фасовка: 1л / 1,62 кг)**



НАЗНАЧЕНИЕ

Для выравнивания мелких дефектов поверхности перед окраской. Позволяет получить комплексное покрытие с улучшенным внешним видом и повышенным блеском эмали.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Грунтовку наносят на:

- зашпатлеванную поверхность
- зашлифованное и обезжиренное старое покрытие.
- металл предварительно загрунтованный фосфатирующей грунтовкой (ВЛ-02)
- пластик предварительно загрунтованный адгезионной грунтовкой

ПРИМЕНЕНИЕ

Довести до рабочей вязкости 20-23 сек разбавителем «Vika-60» в количестве 50-60 % от массы грунтовки, перемешать.

НАНЕСЕНИЕ

Наносится пневмораспылением в 1-3 слоя; межслойная выдержка 1-3 мин при температуре 20°C.

СУШКА ДО ШЛИФОВАНИЯ: 1 час при температуре (20±2)°C. Для улучшения внешнего вида и блеска эмали сушку грунтовки можно продлить до 3 ч при температуре 20°C

ШЛИФОВАНИЕ:

Абразивом для сухого шлифования Р-400-600. Водостойким абразивом Р600-1000.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: растворителем 646 или 647.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Грунтовка пожароопасная.

Хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств, в местах недоступных для детей.

Беречь от огня!

Помещение где производится окраска, должно проветриваться. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Пустые банки и высохшие остатки грунтовки выносят в места сбора мусора.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК грунтовки – двенадцать месяцев с даты изготовления в невскрытой таре.

СОСТАВ: суспензия пигментов и наполнителей в смеси акриловых смол в органических растворителях, содержащая специальные добавки.