







Базисная эмаль МЕТАЛЛИК

Назначение: для ремонтной окраски кузова автомобиля в качестве первого слоя в 2-х слойных системах покрытия (база+лак). Наносится на предварительно загрунтованные и зашпатлеванные поверхности с последующим перекрытием прозрачным акриловым лаком СТАНДАРТ (АК-1112) или лаком MS (АК-1115).

Продукты	Базисная эмаль "Металлик" Разбавитель для металликов; лак СТАНДАРТ (АК-1112) / лак MS (АК-1115).		
Подложки	Отшлифованное заводское покрытие (При окраске по лаковым покрытиям сроком эксплуатации до 1 года вместо шлифовки можно применять средство "Антисиликон"); Загрунтованные / зашпатлеванные поверхности; Пластмассы (АБС, полистирол, полиэфирные пластики).		
 Подготовка поверхности	Обезжирить поверхность металла уайт - спиритом; Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной шпатлевки VIKА, сухая шлифовка P280-P320; Загрунтовать поверхность антикоррозионной грунтовкой WASH PRIMER (ВЛ - 02); Нанести выравнивающие грунтовки FILLER 6+1/ FILLER 3+1/ FILLER HS, сухое шлифование P320-P400 (или мокрое P800-P1000).		
Условия нанесения	Оптимальная температура + 20°C; Минимальная температура +15°C; Относительная влажность не более 75 %.		
Разбавление	Разбавитель для металликов, до 30% от массы эмали.		
 Вязкость при нанесении	15-17 с. при 20°C по В3-4 (DIN Cup 4)		
 Оборудование для нанесения	Краскораспылитель	Диаметр сопла	Рабочее давление
	Подача самотеком	1,2 - 1,5 мм	3,0 - 5,0 атм.
	Сифонная подача	1,4 - 1,8 мм	2,5 - 5,0 атм.
 Число слоев	2-3		
 Толщина покрытия	15-20 мкм /2 слоя		
 Сушка			Режим сушки 20°C
	До перекрытия лаком СТАНДАРТ (АК-1112) / MS(АК-1115)		15 мин.
Очистка оборудования	Растворитель 646/647		

Фасовка: 1 кг.