










2К грунтовка

WASH PRIMER

ВЛ-02 фосфатирующая

Назначение: для антикоррозионной защиты (фосфатирования) кузова автомобиля.

	<p>Продукты</p> <p>Основа грунтовки WASH PRIMER ВЛ - 02; Кислотный разбавитель, Растворители 648.</p>									
	<p>Подложки</p> <p>Сталь, оцинкованная сталь, алюминий; Полиэфирные шпатлевки VIKA.</p>									
	<p>Подготовка поверхности</p> <p>Обезжирить поверхность металла уайт-спиритом; Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной шпатлевки VIKA; Сухая шлифовка P280-P320.</p>									
	<p>Условия нанесения</p> <p>Оптимальная температура + 20°C; Минимальная температура +15°C; Относительная влажность не более 75 %.</p>									
	<p>Смешивание</p> <p>Основа : кислотный разбавитель = 4:1 (по массе) Перед нанесением грунтовку необходимо выдержать 30 мин. при 20°C.</p>									
	<p>Жизнеспособность</p> <p>24 час. при температуре от - 10°C до +10°C; 8 час. при температуре от +10°C до +20°C; 6 час. при температуре от +20°C до +30°C.</p>									
	<p>Разбавление</p> <p>При необходимости применять растворитель 648, до 20% от массы грунтовки.</p>									
	<p>Вязкость при нанесении</p> <p>16 - 20 с. при 20°C по ВЗ-4 (DIN Cup)</p>									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Краскораспылитель</th> <th>Диаметр сопла</th> <th>Рабочее давление</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Подача самотеком</td> <td>1,2 - 1,5 мм</td> <td>3,0 - 5,0 атм.</td> </tr> <tr> <td>Сифонная подача</td> <td>1,4 - 1,8 мм</td> <td>2,5 - 5,0 атм.</td> </tr> </tbody> </table>	Краскораспылитель	Диаметр сопла	Рабочее давление	Подача самотеком	1,2 - 1,5 мм	3,0 - 5,0 атм.	Сифонная подача	1,4 - 1,8 мм	2,5 - 5,0 атм.
Краскораспылитель	Диаметр сопла	Рабочее давление								
Подача самотеком	1,2 - 1,5 мм	3,0 - 5,0 атм.								
Сифонная подача	1,4 - 1,8 мм	2,5 - 5,0 атм.								
	<p>Число слоев</p> <p>1 - 2</p>									
	<p>Толщина покрытия</p> <p>10 - 15 мкм / 1 слой</p>									
	<p>Сушка</p> <p>15 мин. при 20°C до перекрытия 2К выравнивающими грунтовками FILLER 6+1 / FILLER 3+1</p>									
	<p>Очистка оборудования</p> <p>Растворитель 646/647/648</p>									

Фасовка: 0,8 кг.



ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО МАСТЕРА