








# Грунтовка АДГЕЗИОННАЯ К4-0309 для пластиков

**Назначение:** для улучшения адгезии лакокрасочного покрытия к поверхности пластиковых бамперов и других пластмассовых деталей автомобиля без обработки пламенем.

<b>Продукты</b>	Грунтовка Адгезионная К4-0309 для пластиков		
<b>Подложки</b>	Пластмассовые детали автомобиля		
 <b>Подготовка поверхности</b>	Обезжирить поверхность средством "Антисиликон"; Сухая шлифовка Р800-Р1200, или скотч-брайт (ultra fine).		
<b>Условия нанесения</b>	Оптимальная температура + 20°C; Минимальная температура + 15°C; Относительная влажность не более 75 %.		
<b>Разбавление</b>	Грунтовка является готовым к применению материалом и не требует разбавления.		
 <b>Вязкость при нанесении</b>	15 - 17с. при 20°C по ВЗ-4 (DIN Cup 4)		
 <b>Оборудование для нанесения</b>	<b>Краскораспылитель</b>	<b>Диаметр сопла</b>	<b>Рабочее давление</b>
	<b>Подача самотеком</b>	1,2 - 1,5 мм	3,0 - 5,0 атм.
	<b>Сифонная подача</b>	1,4 - 1,8 мм	2,5 - 5,0 атм.
 <b>Число слоев</b>	1		
<b>Толщина покрытия</b>	5 - 10 мкм / 1 слой		
 <b>Сушка</b>	10 мин. при 20°C		
<b>Очистка оборудования</b>	Сольвент, растворитель 646/647.		

Фасовка: 04; 0,8 кг.