



Шпатлевка жидкая ПНЕВМОРАСПЫЛЯЕМАЯ

Назначение: для выравнивания больших по площади поверхностей перед окраской. Позволяет получить выравнивающее покрытие толщиной до 0,5 мм без образования потеков.

Цвет: светло-серый.

	Продукты	Шпатлевка распыляемая полиэфирная; Отвердитель для распыляемой шпатлевки.		
	Подложки	Отшлифованное заводское покрытие; Полиэфирные шпатлевки VIKА.		
	Подготовка поверхности	Обезжирить поверхность металла уайт-спиритом; Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной шпатлевки VIKА; Сухая шлифовка P280-P320.		
	Условия нанесения	Оптимальная температура +20°C; Минимальная температура +15°C; Относительная влажность не более 75%.		
	Смешивание	Распыляемая шпатлевка:отвердитель = 100:6-7 (по массе)		
	Разбавление	При необходимости, разбавитель для распыляемой шпатлевки, не более 10% от массы шпатлевки.		
	Жизнеспособность	40 мин. при 20°C.		
	Оборудование для нанесения	Краскораспылитель	Диаметр сопла	Рабочее давление
		Подача самотеком	2,2 - 3,0 мм	3,0 - 4,0 атм.
	Число слоев	1-3		
	Выдержка	5 мин. между слоями		
	Толщина покрытия	500 мкм./3 слоя		
	Сушка	Режим сушки	20°C	60°C
		До шлифования	2 час.	30 мин.
	Шлифовка	Сухая P180-P240-P320 Мокрая P800-P1000		
	Очистка оборудования	Растворитель 646/647		

Фасовка: 1 кг.