

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2К Грунтовка фосфатирующая VIKА Wash Primer

Назначение: Двухкомпонентная фосфатирующая (кислотная) грунтовка предназначена для первичного грунтования металлических поверхностей. Вступает в химическую реакцию с поверхностью, благодаря чему обеспечивает хорошую адгезию к металлам и высокую антикоррозионную стойкость покрытия. Используется для широкого применения при малярных работах в совокупности с акриловыми грунт-наполнителями при нанесении тонкими слоями.

Цвет: желто-зеленый.
Фасовка: 0.8 кг
ТУ 2312-187-49404743-2013


Технические данные



Состав: термопластичный сополимер, пигменты, наполнители, растворители, специальные добавки.
Вязкость: 55-75 с. при 20°C по DIN Cup4.
Массовая доля нелетучих веществ: 29-33%.
Толщина одного слоя: 5-10 мкм.
Количество слоев: 1-2.
Теоретический расход: 1 л на 20 м².

Сопутствующие продукты: Отвердитель кислотный VIKА для грунтовки Wash Primer (компонент Б).




Подложки	Сталь, оцинкованная сталь, алюминий; Отшлифованное заводское покрытие; Полиэфирная шпатлевка VIKА;
Подготовка поверхности	Очистить поверхность от грязи, пыли, продуктов коррозии; Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной шпатлевки VIKА (при необходимости).
Условия нанесения	Оптимальная температура +20°C Минимальная температура +15°C Относительная влажность, не более 75%

Подготовка рабочей смеси


	Пропорции смешивания 2К Грунтовка Vika Wash Primer фосфатирующая (компонент А) Отвердитель кислотный Vika для грунтовки Wash Primer (компонент Б)	По объему	По весу
		1:1	120:100

	Разбавление не требуется	
	Вязкость при нанесении DIN Cup4/20°C	16“-20“
	Жизнеспособность	8 часов при +20°C (после смешивания)

Нанесение

	Диаметр сопла — 1.4-1.6 мм Давление — 2.0-4.0 атм	
	Количество слоев	1-2
	Выдержка покрытия	5-10 мин при 20°C

Сушка

	Воздушная сушка при +20°C — 30 минут; тах выдержка перед перекрытием — 24 час.	
Очистка оборудования	Растворитель 646, 647, 650.	

Нельзя наносить полиэфирные шпатлевки!

Меры предосторожности, условия хранения: грунт пожароопасен. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств, в местах, недоступных для детей. Помещение, где производится окраска, должно проветриваться. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз защитные очки.

Беречь от огня! Пустые банки и высохшие остатки выносят в места сбора мусора.

Гарантийный срок — 24 месяцев с даты изготовления в невскрытой таре.