

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2К Грунтовка акриловая VІKA 4+1 HS “Прямо на металл”

Назначение: Двухкомпонентный акриловый грунт-наполнитель применяется в качестве вторичной грунтовки при окраске (больших поверхностей) новых металлических или пластиковых деталей и ремонте старых ЛКП. Обладает отличными наполняющими свойствами и прекрасной шлифуемостью.

Цвет: белый, серый, черный.

Фасовка: 1,2 кг

ТУ 2312-186-49404743-2013

Технические данные

Состав: акриловый сополимер, пигменты, наполнители, растворители, специальный добавки.

Массовая доля нелетучих веществ: 67%.

Толщина одного слоя: 50-60 мкм




Количество слоев: 2-3.

Теоретический расход: 1 л на 10 м² (100 мкм).




Сопутствующие продукты: Отвердитель VІKA для грунтовки 4+1 (компонент Б), разбавитель VІKA для металликов.

Подложки	Сталь, оцинкованная сталь, алюминий с покрытием 2К грунтовки Wash Primer/2К эпоксидной грунтовки; Пластик с покрытием Адгезионной грунтовки; Отшлифованное заводское покрытие; Полиэфирная шпатлевка VІKA;
Подготовка поверхности	Отшлифовать поверхность и обезжирить уайт-спиритом; Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной шпатлевки VІKA (при необходимости); Загрунтовать поверхность антикоррозионной грунтовкой Wash Primer (при необходимости).
Условия нанесения	Оптимальная температура +20 ⁰ C Минимальная температура +15 ⁰ C Относительная влажность, не более 75%


Подготовка рабочей смеси

	Пропорции смешивания 2К Грунтовка VІKA 4+1 HS (компонент А)	По объему	По весу
	Отвердитель VІKA для грунтовки 4+1 HS (компонент Б)	4:1	100:15
	Разбавление	Разбавитель для металликов, 0-25 %	
	Вязкость при нанесении DIN Cup4/20°C	25"-45" при +20°C	
	Жизнеспособность	1 час при +20°C	

Нанесение

	Диаметр сопла — 1.6-1.8 мкм Давление — 2.0-4.0 атм
	Количество слоев 2-3
	Выдержка покрытия 3-5 мин при 20°C 10 мин перед форсированной сушкой

Сушка

	Воздушная сушка при +20°C — 4 часа (30 минут)* Форсированная сушка при +60°C — 30 минут Инфракрасная сушка — 12 минут
Шлифовка	P320-500 методом «по-сухому» P600-1000 методом «по-мокрому»
Очистка оборудования	Растворитель 646, 647, 650

Меры предосторожности, условия хранения: грунт пожароопасен. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств, в местах, недоступных для детей. Помещение, где производится окраска, должно проветриваться. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз защитные очки.

Беречь от огня! Пустые банки и высохшие остатки выносят в места сбора мусора.

Гарантийный срок — 24 месяца с даты изготовления в невскрытой таре.