

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1К Грунтовка Vika по пластику адгезионная

Назначение: Однокомпонентная быстросохнущая грунтовка по пластику предназначена для первичного грунтования деталей из пластика (в том числе полипропиленовых). Обладает прекрасными порозаполняющими свойствами, образуя равномерную поверхность. Легка в нанесении и обеспечивает отличную адгезию лакокрасочным материалам, клеям и герметикам.

Цвет: прозрачный с желтым оттенком.

Фасовка: 0.52 кг

ТУ 2312-263-49404743-2014

Технические данные

Состав: хлорированный полиолефин, органический растворитель.

Массовая доля нелетучих веществ: 9%.


Толщина сухого слоя: 5-10 мкм.

Теоретический расход: 1л на 10 м² (5 мкм).


Количество слоев: 1.

Подложки	Пластик	
Подготовка поверхности	Отшлифовать поверхность абразивом Р800-1000 Обезжирить	
Условия нанесения	Оптимальная температура +20°C Минимальная температура +15°C Относительная влажность, не более 75%	

Подготовка рабочей смеси


	Разбавление не требуется	
	Вязкость при нанесении DIN Cup4/20°C	13"-14"

Нанесение

	Диаметр сопла — 1.3-1.4 мм Давление — 2.0-4.0 атм
---	--

	Количество слоев 1
---	------------------------------

Сушка

	Воздушная сушка при +20°C — 10 минут
Очистка оборудования	Растворитель 646, 647, 650

Меры предосторожности, условия хранения: грунтовка пожароопасна. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств, в местах, недоступных для детей. Помещение, где производится окраска, должно проветриваться. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз защитные очки.

Беречь от огня! Пустые банки и высохшие остатки выносят в места сбора мусора.

Гарантийный срок — 24 месяца с даты изготовления в невскрытой таре.