

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### 1К Грунтовка ВИКА Праймер антикоррозионная

**Назначение:** Однокомпонентная алкидная грунтовка предназначена для грунтования металлических деталей автомобиля и деревянных поверхностей перед окраской синтетическими и алкидными эмалями. Обладает высокими антикоррозионными свойствами, устойчивостью к атмосферным воздействиям и обеспечивает отличную адгезию финишного покрытия с основанием.

Цвет: белый, серый, черный, красно-коричневый.

Фасовка: 0.5, 1, 3.5 кг

ТУ 2312-216-49404743-2004

#### Технические данные

Состав: модифицированный алкидный лак, пигменты, наполнители, специальный добавки, сиккативы, органические растворители.

Массовая доля нелетучих веществ: 55-63%.

Толщина сухого слоя: 30-40 мкм


Теоретический расход: 1 л на 10 м<sup>2</sup> (30 мкм)\*

Количество слоев: 2-3.




#### Сопутствующие продукты: Разбавитель алкидный «Vika-60»

<b>Подложки</b>	Сталь; полиэфирная шпатлевка Vika; отшлифованное заводское ЛКП
<b>Подготовка поверхности</b>	Обезжирить поверхность уайт-спиритом; Отремонтировать поверхность полиэфирной шпатлевкой Vika (при необходимости) Сухая шлифовка P280-320
<b>Условия нанесения</b>	Оптимальная температура +20°C Минимальная температура +15°C Относительная влажность, не более 75%


#### Подготовка рабочей смеси

<b>Разбавление</b>	Разбавитель алкидный «Vika-60»	До 25% от массы
	<b>Вязкость при нанесении</b> DIN Cup4/20°C	18"-23"

#### Нанесение

	Диаметр сопла — 1.6-1.8 (1.3-1.4)* Давление — 2.0-4.0 атм
	Допускается нанесение кистью
	<b>Количество слоев</b>  2-3 (1)*
	<b>Выдержка покрытия</b>  5 мин при 20°C 10 мин при 20°C перед форсированной сушкой

### Сушка

	Воздушная сушка при +20°C — 12 часов (1 час)* Форсированная сушка при +60°C — 45 минут
Шлифовка	P400-500 ручное шлифование
Очистка оборудования	Растворитель 646, 647, 650

\*для нанесения способом «мокрый по мокрому».

**Меры предосторожности, условия хранения:** грунт пожароопасен. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств, в местах, недоступных для детей. Помещение, где производится окраска, должно проветриваться. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз защитные очки.

**Беречь от огня!** Пустые банки и высохшие остатки выносят в места сбора мусора.

**Гарантийный срок** — 24 месяца с даты изготовления в невскрытой таре.